

ВИРОБНИЦТВО ОВТ

ДК 621.315.592

О.І. Фіщич

Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

ДОВГОТРИВАЛА РЕЛАКСАЦІЯ $CdHgTe$ $n^+ - n$ -СТРУКТУР, СФОРМОВАНИХ ІОННИМ ТРАВЛЕННЯМ

Проведені експериментальні дослідження довготривалої (більше 7 років) часової релаксації за кімнатних умов електричних параметрів (концентрація та рухливість) $n^+ - n$ структур $CdHgTe$, сформованих іонним травлінням. Показано, що параметри зразків після короткотривалої релаксації (порядку 200000 хв), в межах точності експерименту зберігаються протягом довготривалої (більше 7 років) витримки. Таким чином, метод іонного травлення може бути використаний для формування $p - n$ переходів фотодіодів на базі $CdHgTe$.

Ключові слова: $Cd_xHg_{1-x}Te$, гетероструктури, іонне травлення, релаксація, концентрація та рухливість носіїв заряду.

Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень і публікацій

Тверді розчини $Cd_xHg_{1-x}Te$ (КРТ) сьогодні є основним матеріалом для створення багатоелементних приймачів інфрачервоного діапазону спектра 2–20 мкм з граничними параметрами переважно військового призначення (прилади нічного бачення, головки наведення ракет різного класу, системи спостереження та локації тощо) [1]. Такий статус КРТ зумовлений особливостями його зонної структури і, за оцінками спеціалістів, буде залишатися ще принаймні два десятиліття. $Cd_xHg_{1-x}Te$ має найбільше значення відношення коефіцієнта поглинання до темпу термічної генерації незрівноважних носіїв заряду з усіх відомих напівпровідників і штучних напівпровідникових структур (численні квантові ями та надгратки сполук A_3B_5), що забезпечує одержання приймачів із потенційно вищими значеннями основного параметра – питомої здатності до виявлення.

Одним із методів формування n -ділянок $p - n$ -переходів фотодіодів у вакансійно-легованому $p - Cd_xHg_{1-x}Te$ є іонне травлення (ІТ), в основі якого лежить взаємодія низькоенергетичних (100–1000 еВ) іонів (переважно Ar) з поверхнею напівпровідника, запропонований в [2]. Властивості модифікованих ІТ шарів КРТ на сьогодні достатньо добре вивчені [3], визначені закономірності і розроблені фізико-математичні моделі перебігу основних процесів під час іонного травлення [4]. Відзначимо деякі з них, необхідні для подальшого розуміння проблеми. У

результаті ІТ формується типова $n^+ - n - p$ або $n^+ - n$ структура [3] з радіаційно порушеним n^+ -шаром (товщиною $\sim 1 - 3$ мкм) та основним об'ємом конвертованого n -шару (товщина залежить від вихідних параметрів матеріалу та режимів ІТ і може досягати сотень мкм). n^+ -шар характеризується високими значеннями концентрації електронів (до $10^{17} - 10^{18}$ см⁻³) і низькими значеннями рухливості ($\sim 10^4$ см²/(В·с)). n -шар характеризується постійними значеннями концентрації та рухливості електронів, які відповідають високоякісному матеріалу з низьким рівнем компенсації та який і визначає параметри фотодіодів. Концентрація і рухливість дірок у неконвертованій частині зразка співпадає з вихідними значеннями цих параметрів матеріалу до ІТ. В процесі ІТ в приповерхневій ділянці формується джерело дифузії незрівноваженої міжвузлової ртуті (Hg_i) з надзвичайно високою концентрацією ($\sim 10^{14}$ см⁻³) проти $\sim 10^6$ см⁻³ для рівноважної концентрації [5]. З одного боку, це зумовлює надшвидке просування фронту дифузії (великі глибини) і повну анігіляцію вакансій ртуті (конверсію типу провідності в матеріалі p -типу і модифікацію – зниження рівня компенсації в матеріалі n -типу). З другого боку, висока концентрація ртуті призводить до формування в модифікованому (конвертованому) шарі донорних комплексів та центрів з найбільш відомими акцепторними домішками в КРТ (As, Sb, Cu, Ag, Au) [6] та певними структурними нейтральними дефектами (передбачається, це нанокласти Te) [7]. Нарешті, було встановлено [8], що після закінчення процесу ІТ спостерігається сильна

релаксація електричних параметрів модифікованого (або конвертованого) шару протягом 10^3 - 10^5 хв в процесі зберігання зразків за кімнатної температури (будемо називати таку релаксацію короткотерміною). Природа релаксації пов'язана з розпадом донорних комплексів, сформованих міжвузловою ртуттю з неконтрольованими акцепторними домішками та наноконкомпексами Те, присутніми в конкретному матеріалі, внаслідок швидкого зменшення концентрації ртуті після припинення ІТ. Цей факт вимагав проведення спеціальних досліджень з довготривалої стабільності параметрів структур КРТ, модифікованих ІТ, оскільки метод ІТ застосовувався для виготовлення приймачів, у тому числі військового призначення. Перші такі спроби були проведені ще в [9], однак там був зроблений лише якісний висновок, що n^+ - n структура, сформована ІТ, зберігається після довготривалого зберігання (10 років) в кімнатних умовах.

Мета роботи. Дослідження кількісних характеристик релаксації параметрів n^+ - n структур, сформованих ІТ, протягом довготривалого зберігання.

Виклад основного матеріалу

Експеримент. Для досліджень були використані зразки епітаксійних структур (ЕС) $Cd_xHg_{1-x}Te$, вирощені методом молекулярно-пучкової епітаксії на підкладках (013) GaAs з буферним шаром CdTe/ZnTe [10]. В типовій структурі на границях активного шару $Hg_{1-x}Cd_xTe$ (склад $x \sim 0.22$) товщиною $d \sim 9$ мкм вирощували

варизонні широкозонні захисні шари з товщинами нижнього та верхнього шарів ~ 1.0 і ~ 0.3 мкм відповідно, та зміною складу від $x \sim 0.22$ до $x \sim 0.45$.

Досліджували номінально нелеговані шари та леговані донорною домішкою In до різних концентрацій ($5 \cdot 10^{14} - 2 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$). Параметри зразків після росту та ІТ визначали шляхом вимірювання польових залежностей коефіцієнта Холла $R_H(B)$ і провідності $\sigma(B)$ за $T=77$ К в магнітних полях B 0.01–1.5 Тл. Отримані залежності аналізували методом дискретного аналізу спектрів рухливості (DMSA) [11], в результаті чого отримували параметри (концентрацію та рухливість електронів) вихідного зразка або основного об'єму модифікованого ІТ n -шару.

Після росту ЕС характеризувалися n -типом провідності, значення концентрації (n_{77}) та рухливості (μ_{n77}) електронів за $T=77$ К для досліджених ЕС подані у таблиці.

ІТ зразків здійснювали іонами Ag^+ на установці ІВ-3 фірми ЕІКО (Японія) 04.10.2007 р. за наступних режимів: енергія – 500 еВ, густина струму – 0.2 мА/см^2 , час – 20 хв. Дослідження процесу короткотермінової релаксації (порядку 200000 хв) електричних параметрів проводили шляхом послідовних вимірювань за 77 К $R_H(B)$ і $\sigma(B)$ зразків, які витримували між вимірюваннями за кімнатної температури, і завершили 12.02.2008 р. Після цього зразки зберігали в кімнатних умовах протягом майже 7 років, і остатнє вимірювання було проведено 19.12.2014 р.

Результати та обговорення. Результати досліджень параметрів структур в процесі релаксації подані на рис. та у таблиці.




Рис. Часові залежності концентрації (а) та рухливості (б) електронів основного об'єму модифікованого n -шару за 77 К для зразків $Cd_xHg_{1-x}Te$ в процесі зберігання за кімнатної температури. Останні точки після довготермінової релаксації

Таблиця

**Властивості вихідних зразків після ІТ і
релаксації**

Зразок / Параметр	#1	#2	#3
Товщина Σd , мкм	11,6	11	9,8
Склад x , мол.д.	0,215	0,219	0,220
Легування	–	In	In
N_{In} , см ⁻³	–	$2,8 \cdot 10^{15}$	$130 \cdot 10^{15}$
Вихідні			
$\sigma_0(77\text{ K})$, (Ом·см) ⁻¹	2,252	39,74	125,5
$n(77\text{ K})$, см ⁻³	$7,6 \cdot 10^{13}$	$2,2 \cdot 10^{15}$	$1,1 \cdot 10^{16}$
$\mu_n(77\text{ K})$, см ² /(В·с)	163200	110300	71600
Після іонного травлення			
Час t , хв	12	22	19
$\sigma_0(77\text{ K})$, (Ом·см) ⁻¹	1073	1001	1022
$n(77\text{ K})$, см ⁻³	$1,1 \cdot 10^{17}$	$1,0 \cdot 10^{17}$	$1,3 \cdot 10^{17}$
$\mu_n(77\text{ K})$, см ² /(В·с)	55300	50700	45400
Після короткотермінової релаксації			
Час t , хв	186810	185770	185870
$\sigma_0(77\text{ K})$, (Ом·см) ⁻¹	65,81	94,46	188,8
$n(77\text{ K})$, см ⁻³	$2,4 \cdot 10^{15}$	$4,7 \cdot 10^{15}$	$1,6 \cdot 10^{16}$
$\mu_n(77\text{ K})$, см ² /(В·с)	137000	101000	70600
Після довготермінової релаксації			
Час t , хв	3324570	3790090	3790190
$\sigma_0(77\text{ K})$, (Ом·см) ⁻¹	53.15	82.6	180.6
$n(77\text{ K})$, см ⁻³	$2,2 \cdot 10^{15}$	$4,4 \cdot 10^{15}$	$1,5 \cdot 10^{16}$
$\mu_n(77\text{ K})$, см ² /(В·с)	146900	99500	70800

Як видно, після припинення ІТ для всіх зразків спостерігається сильна релаксація концентрації електронів основного об'єму модифікованого n -шару залежність $n_{77}(t)$ є експоненціальною. Величина n_{77} в досліджених зразках після ІТ складала $\sim 10^{17}$ см⁻³. Згідно з існуючими уявленнями [4] початкова концентрація електронів у зразках КРТ після ІТ визначається сумарною концентрацією донорів (власних і домішкових) та концентрацією донорних комплексів і центрів, сформованих міжвузловою ртуттю з неконтрольованими акцепторними домішками та певними нейтральними структурними дефектами. Оскільки у нелегованому вихідному зразку (#1, табл.) заряджених дефектів з такою концентрацією не видно ($n_{77} = 7,6 \cdot 10^{13}$ см⁻³, $\mu_{n77} = 163200$ см²/(В·с)), то це свідчить, що такими дефектами є нейтральні структурні дефекти. Така ситуація є характерною для всіх МПЕ структур (дивись, наприклад, [12]), тому передбачається, що таким дефектом можуть бути нанокласти Те [7]. А експоненціальна релаксація свідчить про розпад донорного комплексу міжвузлової ртуті з нанокластими Те.

Після короткотермінової релаксації концентрація електронів характеризує концентрацію донорного фону НДФ (неконтрольовані донорні

домішки та власні дефекти – «антиструктурний» теллур ТеHg), яка для зразка #1 дорівнювала $2,4 \cdot 10^{15}$ см⁻³ і яка в межах точності експерименту лишалася сталою протягом наступних 7 років зберігання. Це стосується і поведінки рухливості. Таким чином, можна зробити висновок, що стабілізація параметрів n - n структури, сформованої ІТ, відбувається вже на стадії короткотермінової релаксації. Крім того, порівняння параметрів зразків вихідного (до ІТ) та після ІТ і релаксації (зростання концентрації електронів до $\sim 2,4 \cdot 10^{15}$ см⁻³ при збереженні рухливості) свідчить, що іонне травлення призводить до значного зменшення рівня компенсації за рахунок анігіляції можливих вакансій ртуті та перетворення неконтрольованих акцепторних домішок у донорні центри та їх подальшого розпаду під час релаксації з утворенням стабільних нейтральних центрів.

Що стосується зразків #2 та #3, легованих донорною домішкою In до концентрацій $\sim 2,8 \cdot 10^{15}$ $1,3 \cdot 10^{16}$ см⁻³ відповідно, то в загальному процес релаксації є аналогічним до зразка #1. Стабілізація параметрів n - n структур, сформованих ІТ, також відбувається вже на стадії короткотермінової релаксації. Проте є і відмінності. Стабілізація концентрації електронів відбувається на рівні, який дорівнює сумі концентрацій донорного фону НДФ = $\sim 2,4 \cdot 10^{15}$ см⁻³ та введеної домішки In ($\sim 4,7 \cdot 10^{15}$ та $\sim 1,6 \cdot 10^{16}$ см⁻³, з врахуванням точності визначення концентрацій донорної домішки).

Висновки

Проведені експериментальні дослідження дозволили вперше кількісно довести, що стабілізація параметрів n - n структур (концентрація та рухливість електронів основного об'єму модифікованого n -шару), сформованих іонним травленням в CdHgTe, відбувається вже на стадії короткотермінової релаксації (порядку 200000 хв). Параметри залишаються сталими протягом довготривалої (більше 7 років) витримки. Таким чином, метод іонного травлення може бути використаний для формування p - n переходів фотодіодів на базі CdHgTe. Метод іонного травлення дозволяє визначити концентрацію донорного фону в CdHgTe після короткотермінової релаксації, оскільки призводить до зниження рівня компенсації електрично активних дефектів

Список літератури

1. Rogalski A. *Infrared Detectors. Second Edition* / A. Rogalski. – N.Y.: CRS Press, 2011. – 900 p.
2. Wotherspoon J.T.M. *Methods of manufacturing a detector device* / J.T.M. Wotherspoon. – Пат. GB 2095898. – 1981. – 9 p.

3. Мунбаев К.Д. *Modification of $Hg_{1-x}Cd_xTe$ properties by low-energy ions* / К.Д. Мунбаев, В.И. Иванов-Омский // *Semiconductors*. – 2003. – Т. 37, № 10. – С. 1127–1150.

4. Іжнін І.І. Модифікація властивостей вузькоциліндричних твердих розчинів $Cd_xHg_{1-x}Te$ при іонному травленні: дис. ... докт. фіз.-мат. наук: 01.04.10 / І.І. Іжнін – Львів, 2007. – 357 с.

5. Bogoboyashchyu V.V. *The nature of compositional dependence of p-n junction depth in ion-milled p- $Cd_xHg_{1-x}Te$* / V.V. Bogoboyashchyu, I.I. Izhnin, K.D. Mynbaev // *Semicond. Sci. Technol.* – 2006. – Vol. 21, N 2. – P. 116–123.

6. Berchenko N.N. *Defect structure rebuilding by ion beam milling of As and Sb doped p- $Cd_xHg_{1-x}Te$* / N.N. Berchenko, V.V. Bogoboyashchii, I.I. Izhnin, A.P. Vlasov // *Phys. Stat. Sol. (b)*. – 2002. – Vol. 229, N 1. – P. 279–282.

7. Izhnin I.I. *Conductivity type conversion in ion-milled p- $Hg_{1-x}Cd_xTe$: As heterostructures grown by molecular beam epitaxy* / I.I. Izhnin, S.A. Dvoretzky, N.N. Mikhailov, Yu.G. Sidorov, V.S. Varavin, K.D. Mynbaev, M. Pociask // *Appl. Phys. Lett.* – 2007. – Vol. 91, N 13. – P. 132106.

8. Belas E. *Time relaxation of point defects in p- and n- $(HgCd)Te$ after ion beam milling* / E. Belas, V.V. Bogoboyashchii, R. Grill, I.I. Izhnin, A.P. Vlasov, V.A. Yudenkov // *J. Electron. Mater.* – 2003. – Vol. 32, N 7. – P. 698–702.

9. Богобоящий В.В. *Релаксация электрических параметров структур, сформированных ионным травлением у вузькоциліндричному $Cd_xHg_{1-x}Te$* / В.В. Богобоящий, І.І. Іжнін, Ф.Ф. Сизов, В.О. Юденков // *Доповіді НАН України*. – 2004. – № 4. – С. 70–75.

10. Varavin V.S. *HgCdTe Epilayers on GaAs: Growth and Devices* / V.S. Varavin, V.V. Vasiliev, S.A. Dvoretzky, N.N. Mikhailov, V.N. Ovsyuk, Yu.G. Sidorov, A.O. Suslyakov, M.V. Yakushev, A.L. Aseev // *Opto-Electronics Review*. – 2003. – Vol. 11, № 2. – P. 9–9111.

11. Богобоящий В.В. *О физическом смысле огибающей спектров подвижности* / В.В. Богобоящий, И.И. Ижнин // *Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету*. – 2003. – №. 2. – С. 10–13.

12. Izhnin I.I. *Defect structure of HgCdTe films grown by molecular-beam epitaxy on Si substrates* / I.I. Izhnin, A.I. Izhnin, H.V. Savytskyu, M.M. Vakiv, Y.M. Stakhira, O.I. Fitsych, M.V. Yakushev, A.V. Sorochkin, I.V. Sabinina, S.A. Dvoretzky, Yu.G. Sidorov, V.S. Varavin, M. Pociask-Bialy, K.D. Mynbaev // *Semicond. Sci. Technol.* – 2012. – Vol. 27, № 3, 035001 (4pp).

Рецензент: д. фіз.-мат. н., проф. Й.М. Стахіра, завідувач кафедри фізики напівпровідників факультету електроніки Львівського національного університету імені Івана Франка, м. Львів.

ДОЛГОВРЕМЕННАЯ РЕЛАКСАЦИЯ CDHGTE n^+n -СТРУКТУР, СФОРМИРОВАННЫХ ИОННЫМ ТРАВЛЕНИЕМ

Е.И. Фищич

Проведены экспериментальные исследования долговременной (более 7 лет) временной релаксации при комнатных условиях электрических параметров (концентрация и подвижность) n^+n структур $CdHgTe$, сформированных ионным травлением. Показано, что параметры образцов после кратковременной релаксации (порядка 200000 мин.), в пределах точности эксперимента сохраняются в течении долговременной (более 7 лет) выдержки. Таким образом, метод ионного травления может быть использован для формирования p-n переходов фотодиодов на основе $CdHgTe$.

Ключевые слова: $Cd_xHg_{1-x}Te$, гетероструктуры, ионное травление, релаксация, концентрация и подвижность носителей заряда.

LONG TERM RELAXATION OF CDHGTE n^+n -STRUCTURES FORMED WITH ION MILLING

O.Fitsych

Experimental studies of long-term (more than 7 years) temporal relaxation at the room terms of electric parameters (concentration and mobility) of the $CdHgTe$ n^+n structures formed by an ion milling are studied. It is shown that parameters of samples after short-term relaxation (about 200000 min), are saved during of long-term aging. Thus, the method of ion milling can be used for forming of p-n junction of $CdHgTe$ photodiodes.

Key words: $Cd_xHg_{1-x}Te$, heterostructures, ion milling, relaxation, concentration and mobility of charge carriers